

Produktdatenblatt

KP-Floor 0.11-0.3 eingefärbt

Produktebeschreibung Der KP-Floor 0.11-0.3 ist ein 2 Komponenter, eingefärbter wasserverdünnter VOC- freier Epoxidharzspachtel für den nassen und trockenen Innenbereich. Für Wände und Boden. KP-Floor ist auch ohne Versiegelung schon wasserdicht.

Farbton Besteht aus einem Grundsoriment von 21 Farbtönen. Mit einem Aufpreis von CHF. 750.00 kann ein Farbton angelehnt an RAL oder NCS angemischt werden.

Zusammensetzung

Bindemittel:	Wasserverdünntes VOC-freies Epoxidharz inkl. Härter
Zusatzstoffe:	Pigmente, Mineralische Füllstoffe
Zusatzmittel:	Wasser, Verdickungsmittel, etc.

Anwendungsbereich Der KP-Floor 0.11-0.3 wird als Endbeschichtung für gut vorbereitete Untergründe im Duschbereich wie auch auf Fussböden verwendet.

Schichtdicke 0.6 - 1mm

Verbrauch Pro m² ca. 0.4 - 0.8 Kg pro m² und Auftrag

**Lieferform:
Komp. A / B** Gebinde à 10 Kg und 5 Kg netto

Verarbeitung Verarbeitung nicht unter +5° C.

Der KP-Floor 0.11-0.3 wird von Hand auf tragfähige, saubere und trockene Untergründe aufgetragen. Bei starksaugenden Untergründen ist vorgängig zu grundieren. Die zweite und jede weitere Beschichtung darf erst nach genügender Trocknung der vorgegangenen Schicht erfolgen.
(Verdünnbar bis 1% mit Wasser).

Aufbauten**KP-Floor 0.11-0.3mm**

- Prüfen auf festen, sauberen, tragfähigen und trockenen Untergrund
- Grundieren mit Weber Grund rapid
- KP-Floor 0.3mm auftragen und planschleifen
- Evtl. falls nötig grundieren mit Weber grundrapid
- KP-Floor 0.11 / 0.2 oder 0.3mm als Endschicht auftragen und anschleifen.
- KP- Sealer 2K transparent matt in 2-3 Schichten auftragen.

Bemerkungen

Als Grundlage gelten die entsprechenden gültigen Unterlagen wie Normen, SIA-Empfehlungen, Merkblätter sowie der aktuelle Stand der Bautechnik.

Massgebend bei der Anwendung ist der Produkte dienen immer die aktuellen Datenblätter.

Lagerung

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar.

Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder mit Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel- Nr. gem. EAK: 08 01 12. Leere Verpackungen zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung geben.

Kreapox GmbH

Heglerstrasse 2, 6285 Hitzkirch

Tel. 041 917 49 59

info@kreapox.ch www.kreapox.ch